

Fisa tehnica de produs
Editia 2004

Sika Trocal C733 (adeziv de contact)
Sika Trocal CV 705/733 (diluant)

Sika Trocal C733 (adeziv de contact) Sika Trocal CV 705/733 (diluant)

Utilizari	Fixarea membranelor hidroizolante pentru acoperis, Sikaplan® si Trocal® din PVC plastifiat la marginile acoperisurilor si la jonctiuni.
Material	Adeziv de contact monocomponent cu continut de solventi, pe baza de cauciuc nitril. Consistenta: lichid foarte vascos, vascozitate ajustabila cu diluant.
Culoare	Galbui
Caracteristici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aderenta pe suprafete fine, netede si curate, ex. beton, lemn, piatra, metal, bitum. ■ Aplicare cu pensula sau trafalet ■ Ventilarea si timpul de lucrabilitate depind de temperatura, umiditate si cantitatea aplicata ■ Rezistenta finala depinde de conditiile climatice din timpul aplicarii ■ Nu este compatibil cu materialele plastice ne-rezistente la solvent, de ex. polistirenenul
Ambalaj	Adeziv de contact: <ul style="list-style-type: none"> ■ Recipient 5.00 / 21.00 kg ■ Ambalaj la comanda Diluant: <ul style="list-style-type: none"> ■ Recipient 4.00 kg ■ Ambalaj la comanda
Conditii de depozitare	A se depozita in ambalajul original sigilat, la loc racoros, uscat si ferit de inghet, protejat de lumina directa a soarelui, ploaie si zapada. Adezivul de contact si diluantul sunt inflamabile – Nota: se vor respecta masurile de siguranta mentionate pe etichete precum si reglementarile locale referitoare la depozitarea marfurilor periculoase cu continut de solventi.
Masuri de siguranta	Adezivul de contact Sika Trocal C 733 precum si diluantul Sika Trocal CV 705/733 contin solventi foarte volatili si inflamabili. Aplicarea in incaperi inchise este permisa doar cu ventilarea suficienta a incaperii. Sunt interzise fumatul si flacara deschisa. Respectati eticheta originala precum si regulile de siguranta pentru manipularea si transportul marfurilor periculoase.
Nota	In fisete de siguranta ale produselor se gasesc informatii referitoare la clasificare, clasa de transport, siguranta si protectie in timpul aplicarii produselor periculoase.
Aruncarea recipientelor goale	Recipientul gol se poate arunca prin metodele de reciclare a metalelor sau urmand reglementarile locale referitoare la ambalaje metalice.
Aprobari / Standarde	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sistemul de management al calitatii DIN EN ISO 9001





Prevederi Legale

Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika® sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adevarat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzi sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Aplicare

Bazata pe:

- Recomandari de instalare a foliilor de acoperis impermeabilizante Sika Trocal PVC-P
- Regulile pentru acoperis si hidroizolare (German Roofing Association)
- reglementari locale, coduri si standarde

Pregatirea suprafetei:

Suprafetele vor fi solide, uscate, fara grasime si uleiuri. Suportul foarte absorbant se poate grunda cu adeziv diluat. Atentie la timpul de ventilare.

Consum:

In functie de rugozitatea suprafetei, consumul este de aprox. 300 – 500 g/m².

Procedeu de fixare:

Adezivul trebuie aplicat cu pensula sau trafaletul in pelcula continua pe ambele suprafete, folie hidroizolanta si suport. Pelcula de adeziv aplicata se va ventila pentru a nu mai fi lipicioasa (se testeaza cu degetul). Pozionati si aliniati folia de acoperis, fixati-o de suprafata suportului, evitand formarea basicilor netezind-o si mariti contactul apasand cu trafaletul.

Pastrati recipientul de adeziv inchis de cate ori adezivul nu este folosit pentru a mentine lucratilitatea constanta (se reduce evaporarea solventilor).

Diluant pt. Sika Trocal C733:

Vascozitatea adezivului de contact Sika-Trocal C 733 poate fi schimbată si adaptată prin adăos de diluant Sika-Trocal CV 705/733. Poate fi necesara imbunatatirea vascozitatii după o depozitare mai indelungată sau dacă recipientul a fost deschis mai mult timp. Amestecul de diluant Sika Trocal CV 705/733 în adeziv are loc amestecand atent cantități mici în adezivul vascos.

Protectie personala in timpul aplicarii:

Respectati clauzele de protectie personala in timpul aplicarii, pentru siguranta dvs. Purtati intotdeauna manusi rezistente la solventi si ochelari de protectie cand procesati adezivul si diluantul.