

Amorsă bituminoasă pe bază de solvent

Dörr-Titanol® V

Denumire	Dörr-Titanol® V	
Material	Amorsă pe bază de solvent	
Aplicare	Dörr-Titanol® V utilizat pentru amorsarea suprafețelor din beton, zidărie și metal înainte de aplicarea membranelor bituminoase. Substratul trebuie să fie curat și uscat. Nu se folosește pe suprafețe umede. Timpul de uscare aproximativ 3 ore, în funcție de condițiile meteo. Temperatura de lucru: $\geq +5^{\circ}\text{C}$ Numai pentru utilizare la exterior!	
Consum	0,2 to 0,3 l/m ²	
Densitate	Aprox. 0,9 kg/dm ³	
Culoare	Negru	
Procentaj bitum	≥ 60 Mass %	
Punctul de înmuiere al bitumului recuperat după încercarea cu inel și cu bilă	EN 1427	$\geq +45^{\circ}\text{C}$
Timpul de curgere	EN 12846	≤ 10 s
Unitate de ambalare	Bidon 25 l Bidon 10 l	
Depozitare	Instrucțiunile de aplicare și Fișă de siguranță trebuie respectate! Pot fi păstrate fără probleme cel puțin 2 ani, în ambalajul original, sigilat și depozitat la în spații închise.	

Specificațiile enumerate mai sus sunt valori de referință bazate pe controale de calitate statistice. Domeniile de aplicare recomandate au fost elaborate pe baza experienței practice și a standardelor. Astfel, răspunderea legală nu poate deriva din aceste informații. Toate datele pot fi modificate. Această fișă tehnică de produs nu mai este valabilă dacă se emite o nouă versiune

10/2014

Bitbau Dörr GmbH

Dörrstraße 1, AT-6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 261121 | Fax: +43 512 261121-9528

E-mail: info.ibk@bitbau.at | Internet: www.bitbau-doerr.at