

SikaLastomer[®] - 710

Butil (masa de etansare)

Date tehnice:

Compozitie chimica	butil
Culoare	alb, gri, negru
Densitate (DIN 53479) (neintarit)	1,35 kg/l aprox.
Consistenta	prelucrabilitate excelenta, stabilitate buna chiar si la imbinari verticale
Mecanism de intarire	dependent de umiditatea mediului
Timp de peliculizare*	10 - 30 minute
Timpul de intarire completa*	variaza functie de grosimea startului si conditiile climatice intre 2-10 zile
Conditii de exploatare	-30°C pana la +80°C
Continut volatil	12-15%
Termen de garantie (stocare sub 20 °C)	12 luni

* = la 23°C si 50% umiditate relativa

Prezentare:

SikaLastomer[®]-710 este o pasta de butil ce se intareste la temperatura ambianta formand un produs cu modul de elasticitate scazuta.

Acest produs se foloseste la imbinari de structuri, la constructii, la intretinerea autobuzelor, remorcilor, automobilelor, constructii metalice, etc. Este destinat situatiilor in care este necesara demontarea ulterioara.

SikaLastomer[®]-710 are o buna aderenta si fara primer cand este utilizat ca masa de etansare pentru sticla, aluminiu, lemn, metal, cauciuc, material plastic, etc.

Proprietati chimice:

SikaLastomer[®]-710 prezinta o buna rezistenta la apa, substante chimice diluate si agresiune marina.

SikaLastomer[®]-710 nu rezista la acizi organici si solutii caustice si solventi.

Informatiile de mai sus sunt cu titlu general. Pentru aplicatii specifice, la cerere se vor furniza informatiile necesare. SikaLastomer[®]-710 prezinta de asemenea buna rezistenta la imbatranire si radiatii UV.

Metoda de aplicare:

Produsul se va aplica pe suprafete curate, uscate, fara urme de ulei, vaselina, la temperaturi cuprinse intre 5°C si 35°C.

Daca sunt neclaritati, se recomanda testarea prealabila a produsului. Imbinarile facute cu SikaLastomer[®]-710 sunt usor de finisat cu ajutorul produsului Sika[®] Remover-208.

Materialul in exces de la imbinare se inlatura cu o spatula sau cutit.

Acesta se poate inlatura imediat sau la o zi dupa aplicare. Materialul in exces se va curata cu Sika[®] Cleaner-205.

Informatii suplimentare:

La cerere sunt disponibile urmatoarele documentatii:
– Fisa de protectia muncii

Retineti:

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele si pe experientele noastre actuale. Acestea insa nu il absolveaza pe utilizator de propriile verificari si experimente datorita multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directoare generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobarea pentru un anumit scop practic nu poate fi exclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuiesc respectate de catre utilizator pe propria raspundere.